

TEKNOL 2881

alkydgrundfärg

FÄRGTYP	Vattenburen alkydgrundfärg. Innehåller medel som förhindrar mögel och blånad.
ANVÄNDNING	Industriell grundmålning av träfasader och trähuselement. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
SPECIALLEGENSKAPER	Färgen skyddar virket innan det täckmålas på byggnadsplats eller vid fabrik. Det är dock skäl att göra täckmålningen så snart som möjligt, senast nästa sommar. Kan täckmålas med både dispersionsfärger och oljefärger. TEKNOL 2881 -00 förtunnas på arbetsplatsen. TEKNOL 2881 -10 är en färdigt förtunnad färg.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	2881 -00: 46 volym-% 2881 -10: 27 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	2881 -00: ca 860 g/l 2881 -10: ca 500 g/l

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca 10 g/l

Teoretisk dryghet 8 m²/l för förtunnad (**2881**-00: förtunning 1 : 1) färg (våtfilm 125 µm, torrfilm 30 µm)

Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 %

förtunning 1 : 1

Övermålningsbar efter 24 h

Förtunning och rengöring av Vatten

redskap

Glans Matt

Kulörer Vit

DATABLAD 1309

Sida 2

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling Ytan bör vara ren och torr.

Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Appliceringsförhållanden Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med undertrycks- eller borstmaskin, spruta eller pensel.

TEKNOL **2881**-00 förtunnas i enlighet med appliceringsmetoden och -objektet högst 1:1 med vatten.

TEKNOL **2881**-10 används som sådan.

ÖVRIG Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning.

INFORMATION

Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



[RU_1309_Tuoteseloste.pdf](#)