



HØVLERI – TRELAST – BYGGEVARER

Hasås AS • Kodalveien 484, 3243 KODAL

Telefon: 33 43 95 00

Telefax: 33 43 95 10

Org.nr.: 934 995 953 MVA

Bank: 2490.05.13689

E-mail: post@hasas.no

Web: www.hasas.no

VIKTIG INFORMASJON - MÅ LEVERES SLUTTKUNDE!

INNVENDIG MALT PANEL

Hasås AS takker for at du valgte industrielt overflatebehandlet panel, og vi ønsker å komme med viktig informasjon.

Malt panel/forbehandlet

Panelen som males sorteres etter strenge kriterier fra produksjon, for at resultatet skal bli best mulig. Vi benytter bare furu som materiale for malt panel.

Strøk 1:

Vi påfører UV100 % som kan sammenliknes med en kvistlakk. Den kvistdempende grunningen forsinker gulningen, men dette er ett teknisk fenomen som vi ikke kan garantere 100 % mot. Det har ikke lyktes kjemikere å utvikle ett middel hvor det kan gies garanti mot dette.

Mange faktorer kan påvirke dette. Sterk fying, sollys, varmeutvikling fra panelovner, downlights, luftfuktighet kombinert med høy varme osv.

Strøk 2:

Det andre strøket som sprøytes på er en vannbasert maling. Dette er meget miljøvennlig produkt. Dette gir en sterk og fin overflate.

Panelen blir ikke sparklet eller pusset. Man vil derfor oppleve at det blir synlig trestruktur spesielt rundt kvist og i profiler. Behandlingen påført fra oss, må derfor anses som en forbehandling. Man unngår da i stor grad tørkesprekker mellom bordene.

Kvistgjennomslag er altså et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende, og er i utgangspunktet ikke å betrakte som grunnlag for reklamasjon på selve overflatebehandlingen. Det gis ingen garantier for kvistgulning fra bransjen - verken ved industriell påføring eller ved påføring utført av håndverker.



HØVLERI – TRELAST – BYGGEVARER

Hasås AS • Kodalveien 484, 3243 KODAL

Telefon: 33 43 95 00

Telefax: 33 43 95 10

Org.nr.: 934 995 953 MVA

Bank: 2490.05.13689

E-mail: post@hasas.no

Web: www.hasas.no

Etterbehandlingen

Når overflatebehandle etter montering:

Det anbefales å overflatebehandle på årstider hvor det er lav relativ fuktighet i luften inne. Dvs. januar - april måned. Hvis det behandles i andre årstider med høyere relativ fuktighet, så kan det oppstå problemer med krympesprekker i malingen mellom bordene, eller utvikling av "luftbobler" når panelen kryper. Dette fordi malingen vil strekke seg i overgangen og slippe underlaget.

Det er derfor viktig at panelen står ubehandlet min. 3-6 uker før overflatebehandling på byggeplass starter. Viktig at det males på riktig årstid med lav relativ fuktighet fra 20 - 30 %. Rommet må da ha romtemperatur. Se gjerne etter om det er sprekke i kvist, eller om bordene er krympet. Dette vil være ett signal på at malerjobben kan starte.

Hvordan overflatebehandle etter montering:

Slip lett med ett slipepapir. Ikke puss panelen ned slik at industrimalingen blir pusset vekk. Det er kun snakk om en lett nedmatting. Viktig å sparkle eventuelle feil og spikerhoder. Deretter pusse, og så påføre ett strøk med Jotun kvistlakk og ett eller to strøk med anerkjent maling.

Type maling som kan benyttes er for eksempel: Jotun Sense eller lignende. Erfaringsmessig kan ikke produkter fra Jøko, som også selges under merkenavnet Scala benyttes. Disse har vi dårlig erfaring med som overmaling til industrimalte produkter.

Håper denne infoen er til hjelp. Har du spørsmål vedrørende panelen du har kjøpt, står vi til disposisjon.

Håper resultatet blir bra, og at du blir fornøyd med panelen du har valgt.

Ikke glem at furupanel er ett levende produkt. Naturprodukter gir en lun og god atmosfære.

Med vennlig hilsen
Hasås AS

Yngvar Hasås
daglig leder

April 2010